

I.G.L.O.M. ITALIA S.p.A.

Sede Legale: Via Noce - 54100 MASSA - Stabilimento: Via Aurelia Ovest, 249

Cap. Soc. € 936.000,00

C.C.I.A.A. MASSA-CARRARA 84714 - Tribunale Massa 8627/92

C.F. 08397390157 - P.I. 00587690454

Tel. 0585 799311 - Fax 0585 251774

BOLLA ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI SU
AUTOMEZZI DEL MITTENTE, DEL DESTINATARIO O
A MEZZO VETTORE (D.P.R. 6.10.1978 n. 627)

XAB 000276

Avenzagrafica di Baldelli & Zanello s.r.l. - Via Passo Volpe, 110 - 54033 Avenza (MS)
C.F./P.I. 00052230455 - Aut. Min. Fin. n. 334630 del 13/1/1982

CODICE CLIENTE	DEPOSITO CONSEGNETARIO	CLIENTE DESTINATARIO
ORDINE CLIENTE N. 4500602636	IGLOM ITALIA SpA x c/o TOTAL ITALIA SPA Via Aurelia Ovest 249 54100 - Massa (MS) Tel. 0585-799311 / Fax. 0585-251774	Magna PT S.p.A. p.iva 04886850728 Via Dei Ciclamini 4 70026 - MODUGNO (BA)
DATA ORDINE CLIENTE		
RIF. FORNITORE		
NUMERO BOLLA 104	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DESTINAZIONE (SE DIVERSA DAL CLIENTE DESTINATARIO) Magna PT S.p.A. Via Dei Ciclamini 4 70026 MODUGNO (BA)
DATA BOLLA 07/04/2021	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI A Vista	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO IMBALLO	CONFEZ. PEZZI	NUMERO		TOTALI	
				IMBALLI	PEZZI	KG. NETTI	
220207	FF GET TR DCT-1 (NC: 34031980) NC: 34031980 - preparazione lubrificante contenente 100,00% di olio lubrificante ad imposta assoluta N. ORDINE 4500602636 codice prodotto: OEL - 700427 Quantità in kg 18400 Volume in lt 21898 TANK N° EXFU 879076-6	SFUSO				18400,000	

TOTALI			N. COLLI		PESO LORDO	PESO NETTO
DATI CERTIFICATO DI PROVENIENZA N.			N. COLLI	0	0,000	18.400,000
PORTO	TRASPORTI A CURA DEL VETTORE	MEZZO E TARGA XA999CZ	ORA INIZIO	12:06	DATA INIZIO TRASP.	07/04/2021
FIRMA DEL CONDUCENTE						
FIRMA						
N. ORDINE 4500602636						
ANNOTAZIONI						

CONDIZIONI DI FORNITURA: Il prezzo si intende pattuito salvo variazioni oneri fiscali che dovessero intervenire fino alla consegna. La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del Committente. Il mancato pagamento nei termini convenuti da diritto alla IGLOM ITALIA S.p.A. di risolvere il rapporto di fornitura lo stesso è con un preavviso di 10 giorni. I ritardi pagamenti graveranno gli interessi di mora al saggio medio di mercato applicato dagli Istituti finanziari aumentato di 5 punti. Per la merce ritirata con mezzo del cliente non si accettano reclami, negli altri casi non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. La IGLOM ITALIA S.p.A. declina ogni responsabilità per il commercio esplicato dall'acquirente senza licenze/autorizzazioni prescritte. Foro competente quello di Massa con esclusione di qualsiasi altro.

DESTINAZIONE COPIE	DESTINATARIO
--------------------	--------------

FIRMA DEL DESTINATARIO	Verifica su quantità e quantità
------------------------	---------------------------------

CERTIFICAT OF ANALYSIS

Date : 30/03/2021

PAGE : 1/1

TOTAL LUBRIFIANTS

TOTAL ITALIA Spa c/o IGLOM
VIA AURELIA OVEST 249
54100 / MASSA
Italy

INTERNAL CUSTOMER ACCOUNT REF : 512632
OUR CUSTOMER ORDER NUMBER : 5088288929
YOUR CUSTOMER ORDER NUMBER : 550045041 MAGNA
YOUR MATERIEL NUMBER :
PURCHASE ORDER :
BATCH NUMBER :

LOADING SITE : A010
INTERNAL TRANSPORT REF : 55697503
INTERNAL DELIVERY REF : 8090603008/10

INSPECTION LOT NUMBER : 4000532666

COMMENTS : EXFU 879076/6

MATERIAL : 314164

FF GET TR DCT-1 VRAC, TOTAL

NATURE OF TEST	METHOD	UNIT	DATA VALUES	SPECIFICATIONS
CLEAR APPEARANCE	Internal		YES	YES
VISUAL COLOUR YELLOW	Internal		YES	YES
SPECTRE INFRA ROUGE CONFORME	Internal		YES	YES
DENSITY AT 15°C OSCILLATING TUBE	ISO 12185	kg/m3	839,0	835,0-845,0
KINEMATIC VISCOSITY AT 40°C	ISO 3104	mm2/s	23,95	23,30-24,70
KINEMATIC VISCOSITY AT 100°C	ISO 3104	mm2/s	5,094	4,95-5,35
VISCOSITY INDEX	ISO 2909		147	145 min
BROOKFIELD VISCOSITY AT -40°C	NFT-60-152	mPa.s	4868	5500 max
WATER CONTENT BY AQUATEST	NFT-60-640	ppm	100	250 max
BORON CONTENT	NFT-60-106	ppm	108	80-110
CALCIUM CONTENT	NFT-60-106	ppm	618	550-710
SILICIUM CONTENT	NFT-60-106	ppm	3	3-10
PHOSPHORUS CONTENT	NFT-60-106	ppm	414	350-470
SULFUR CONTENT	NFT-60-106	ppm	2348	2100-2500
ZINC CONTENT	NFT-60-106	ppm	4	10 max
FOAMING SEQ 1 TENDENCY	ISO 6247	mL	0	10 max
FOAMING SEQ 1 STABILITY	ISO 6247	mL	0	0 max
FOAMING SEQ 2 TENDENCY	ISO 6247	mL	10	30 max
FOAMING SEQ 2 STABILITY	ISO 6247	mL	0	0 max
FOAMING SEQ 3 TENDENCY	ISO 6247	mL	0	10 max
FOAMING SEQ 3 STABILITY	ISO 6247	mL	0	0 max
PURITY CLASS > 5 µm (ISO4406)	ISO 4407		14	16 max
PURITY CLASS > 15 µm (ISO4406)	ISO 4407		10	12 max

WE CERTIFY THAT THIS PRODUCT IS CONFORM WITH OUR SPECIFICATIONS

Adresse postale: 562 Avenue du Parc de l'Isle - 92028 Nanterre Cedex
Tel. +33(0) 1 41 35 40 00

TOTAL LUBRIFIANTS

Société Anonyme au capital de 27 085 708 euros
Siège social: 562 Avenue du Parc de l'Isle - 92028 Nanterre Cedex

KUENNEFAGEL S.r.l.
Via dei ... (Modugno (BA))

09 APR 2021

conserva di
verifica su qualità e quantità